



SCHEMA TECNICA

SYSTEM RW 741

Adesivo per specchietti retrovisori

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

SYSTEM RW 741 è un adesivo anaerobico modificato a medio-alta viscosità. L'elevata velocità di reazione e l'elevato potere adesivo su superfici difficili come vetro rendono il prodotto ideale per incollare specchietti retrovisori al parabrezza delle automobili. Viene fornito in una confezione contenente una siringa riempita con l'adesivo e tre reticelle con funzione di primer.

- CAMPI DI IMPIEGO

E' formulato per incollare specchietti retrovisori ai parabrezza automobilistici. Incolla perfettamente anche metalli verniciati con se stessi, con vetro, con altri metalli in genere.

Senza attivatore è possibile effettuare un incollaggio perfettamente trasparente ma con una velocità di indurimento molto inferiore e solo su superfici perfettamente combacianti.

Il prodotto resiste a solventi, oli motore, gasolio, alcool, freon.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	Gel trasparente
Peso specifico	1.08 g/ml
Viscosità (Mpas)	25000 – 40000
Velocità di reazione	5" – 20"
Indurimento finale	24 h
Gioco massimo (con retina)	0.5 mm
Resistenza alla temperatura	-20 / +100 °C

- MODALITA' D'USO

Assicurarsi che le parti siano pulite e sgrassate, se necessario rimuovere con una lametta eventuali residui di colla rimasti sulle superfici.

Segnare con un pennarello, all'esterno del vetro, la posizione desiderata.

Tagliare la reticella nella forma desiderata.

Stendere uniformemente SYSTEM RW 741 sulla parte metallica.

Sovrapporre la retina sopra l'adesivo quindi premere con fermezza sul vetro per circa un minuto, non muovere per almeno 20 minuti.

L'indurimento finale si raggiunge dopo circa 24 ore.

- AVVERTENZE.

L'efficacia dell'incollaggio e la velocità di indurimento dipendono dal gioco fra le parti, quindi le superfici devono essere il più possibile lisce e combacianti.

La velocità di reazione è molto alta per cui consigliamo di allineare correttamente le parti da incollare.

- CONFEZIONE

Blister contenente una siringa riempita con 2 gr di adesivo e tre retine impregnate di attivatore.

Cod 4741

- STOCCAGGIO

In confezione integra, conservata a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta, almeno 2 anni.

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

R&D 04.02.2008

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

SEDE LEGALE:
VIA SANTENA, 1 – 10029 VILLASTELLONE (TO) ITALY
CAP. SOC. €20.010.000.00 I.V. — PARTITA IVA 05082750968
COD.FISC. 05082750968
REG.IMP.TORINO 05082750968
R.E.A. DI TORINO 1051229
DIREZIONE COORDINAMENTO EX ART.2497 C.C.
PLI (NETHERLANDS) B.V.

A wholly-owned subsidiary of PETRONAS

UFFICI E STABILIMENTO DI PRODUZIONE:
VIA ANTICA DI CASSANO, 23
20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) ITALY
CALL CENTER 02 92436.1
FAX 02 92436306
WWW.AREXONS.IT

